

PVC Şeffaf Perde Film**Teknik Özellikler:**

ÖĞE/AÇIKLAMALAR		Polstar-PCH		Birim	Test Yöntemi
		Ön yüz	Arka		
Yüzey Direnci		10 ⁸ ~10 ¹⁰	10 ⁸ ~10 ¹⁰	ohm	ASTM D-257
Hacim Direnci		10 ⁷ ~10 ⁹	10 ⁷ ~10 ⁹	ohm/cm	
Elektrostatik Decay		0,5'ten az	0,5'ten az	sn	MIL-B-81750C
Sürtünme Elektroşarjı		50'den az	50'den az	voltaj	Elektrostatik Alan Ölçer
Çekme Dayanımı	MD	1,9		kg/mm ²	ASTM D-882
	TD	1,9			
100% Modül	MD	1,1		kg/mm ³	
	TD	1,8			
Uzama	MD	170		%	
	TD	210			
Isıl Çekme		5'ten az		%	Dahili Yöntem (60°C×30 dk H ₂ O'da)

ÖĞE/KİMYASALLAR	Polstar-PCH		Test Yöntemi
	Ön yüz	Arka	
Hidroklorik Asit (%10)	o	o	JIS K-7114 Numune Boyutu: 5cm x 5cm 168 saat Daldırma
Sülfürik Asit (%10)	o	o	
Asetik Asit (%5)	o	o	
Sodyum Hidroksit (%10)	o	o	
Sulu Amonyak (%10)	o	o	
Etil Alkol (%50)	△	△	
Aseton (%95)	△	△	
Benzen (%95)	x	x	
Formalin (%95)	o	o	
o -İyi △ -Orta x -Yetersiz □ -N/G (Geçmez)			

Öğ	Değerler	Birim
Kalınlık	0.3, 0.5, 1.0, 2.0	mm
Genişlik	100, 120, 137	cm
Uzunluk	10, 20, 30	m
Renk	Şeffaf	
Filmin Malzemesi	PVC	
Göbek (Core) Malzemesi	Kağıt	
Göbek Çapı	3	İnç

Ürün Kodları:

PCH-4602: Genişliği 1370 mm, uzunluğu 30 m ve kalınlığı 0,3 mm olan versiyondur.

PCH-4606: Genişliği 1370 mm, uzunluğu 20 m ve kalınlığı 0,5 mm olan versiyondur.

PCH-4610: Genişliği 1200 mm, uzunluğu 20 m ve kalınlığı 1 mm olan versiyondur.

PCH-4614: Genişliği 1200 mm, uzunluğu 10 m ve kalınlığı 2 mm olan versiyondur.

IEC 61340-5-1:2024 ile Uyumludur

